

Normativa di Classificazione del Legno Dolce Nordico

BLUE BOOK

CLASSE A (vecchia classificazione da I a IV o scelta U/S non ordinata)	Nodi: max 4 nodi sani per lato ed 1 per spigolo. La dimensione di questi nodi non deve superare 45 mm per 75 mm di spessore e 225 mm di larghezza. 2 nodi con corteccia con una dimensione pari al 50% dei nodi sani ammessi.	Fenditure: Tollerate max sul 15 % della lunghezza di un pezzo con 25 mm di spessore	Smusso: Tollerato se la lunghezza non supera il 30% del pezzo.	Altre particolarità: max 2 sacche di resina di 50 mm sul metro più scadente - sacche di corteccia di 100 mm. L'inclinazione della fibratura non deve superare 1 cm ogni 10 cm di lunghezza - residuo di spaccature pari al 10% della larghezza del pezzo - legno leggero pari al 5% del volume del pezzo.
CLASSE B (vecchia classificazione V)	Nodi: max 5 nodi sani per lato ed 3 per spigolo. La dimensione di questi nodi non deve superare 60 mm per 75 mm di spessore e 225 mm di larghezza. Sono ammessi 3 nidi di nodi, nodi morti, nodi con corteccia o non sani sullo spigolo, con una dimensione pari al 70% dei nodi sani ammessi.	Fenditure: Tollerate max sul 25 % della lunghezza di un pezzo con 25 mm di spessore	Smusso: Tollerato se la lunghezza non supera il 40% del pezzo.	Altre particolarità: max 2 sacche di resina di 50 mm sul metro più scadente - sacche di corteccia di 200 mm. L'inclinazione della fibratura non deve superare 1 cm ogni 10 cm di lunghezza - residuo di spaccature pari al 30% della larghezza del pezzo - legno leggero pari al 30% del volume del pezzo - bluettature, macchie d'acqua e rosato pari al 30% del volume del pezzo.
CLASSE AB o S/F	Mix delle classi A e B			
CLASSE C (vecchia classificazione VI)	Nodi: max 6 nodi sani per lato ed 4 per spigolo. La dimensione di questi nodi non deve superare 75 mm per 75 mm di spessore e 225 mm di larghezza. Sono ammessi 4 nidi di nodi, nodi morti, nodi con corteccia o non sani sullo spigolo, con una dimensione pari al 90% dei nodi sani ammessi.	Fenditure: Tollerate max sul 70 % della lunghezza di un pezzo con 25 mm di spessore	Smusso: Tollerato se la lunghezza non supera il 50% del pezzo.	Altre particolarità: max 2 sacche di resina di 150 mm sul metro più scadente - sacche di corteccia di 300 mm. L'inclinazione della fibratura non deve superare 1 cm ogni 2 cm di lunghezza - residuo di spaccature pari al 50% della larghezza del pezzo - legno leggero pari al 70% del volume del pezzo - bluettature, macchie d'acqua e rosato pari al 30% del volume del pezzo.
CLASSE D (vecchia classificazione VII)	Non usata per esportazioni - non descritta in questo documento.			